COTEGRAN DECOR BASE

Capa base de regularización para el Sistema COTEGRAN DECOR

LO + DESTACADO

- Eco-mineral
- Obra nueva y rehabilitación
- Compatible con la mayoría de soportes habituales (*)
- Sellado de soportes microfisurados (Hasta 1mm) sin movimiento

Capa base mineral para la preparación de soportes de fachada, previa a la aplicación de los acabados decorativos COTEGRAN DECOR.



PROPIEDADES

- Textura adecuada que facilita la aplicación posterior de los acabados COTEGRAN DECOR.
- Impermeable al agua de lluvia, junto con los acabados COTEGRAN DECOR.
- Permeable al vapor de agua.
- Adherencia continua y perfecta sobre el soporte.
- Excelente trabajabilidad.
- Alto rendimiento.

APLICACIONES

Soportes:

- ***Admisibles:***
  - En REHABILITACIÓN sobre:
    - Enfoscados de mortero
    - Soportes de monocapa raspado
    - Soportes de monocapa árido proyectado
    - Soportes pintados (pinturas acrílicas lisas y rugosas), previo saneado de pintura mal adherida.
  - En OBRA NUEVA sobre:
    - Hormigón. Hormigón celular (aplicando 2 capas de producto).
    - Prefabricados de hormigón
    - Enfoscados de mortero
    - Piedra artificial
- ***No admisibles:***
  - Soportes hidrofugados en superficie.
  - Soportes de yeso.
  - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- No apto como capa base del Sistema Coteterm.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

- De 1 a 10 mm (en 2 capas)

DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado:	22 ± 2 % (aprox. 5,5 L/saco)
Densidad en polvo:	1,45 ± 0,1 gr/cm^3
Densidad en pasta:	1,60 ± 0,05 gr/cm^3
Coeficiente de capilaridad (24 horas):	≤ 0,2 kg/m^2 min $^{1/2}$ (tipo W2)
Temperatura de aplicación:	Desde +5 hasta +35ºC
Adherencia sobre mortero:	≥ 0,25 N/mm^2

Resitencias mecánicas (N/mm^2):

	Flexotracción	Compresión
A 28 días	≥ 1,5	≥ 3

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.





COTEGRAN DECOR BASE

Capa base de regularización para el Sistema COTEGRAN DECOR

MODO DE EMPLEO

Herramientas:
- Batidora para mortero.
- Llana.
- Paletín.

Preparación de soporte:
- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia.
- Limpiar exhaustivamente las superficies rugosas con agua y jabón neutro. En caso necesario utilizar limpiadores tipo COTEGRAN RENOV.
- En caso de soportes con pintura, comprobar la resistencia y sanear la pintura mal adherida.
- En soportes de hormigón, comprobar la hidrofugación.
- En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe humedecerse previamente el soporte.
- En soportes saturados de agua es imprescindible dejar secar antes de proceder a la aplicación.

Preparación del producto:
- ***Amasado:***
  - Dosificación de agua: 22 ± 2 % (aprox. 5,5 L/saco).
  - Tiempo de amasado: 5 minutos (aprox.) hasta conseguir una pasta homogénea.
  - Tiempo de reposo: ± 3 minutos.
  - Nunca debe reamasarse ni añadir agua para reactivarlo.
- ***Tiempo útil de trabajo:***
  - Aplicar el COTEGRAN DECOR BASE durante la hora posterior al amasado. El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad y temperatura, sol y viento).

Aplicación del producto:
- Para obtener la homogeneidad de absorción y planimetría sobre un soporte antiguo de mortero (revoco-enfoscado, monocapa raspado o monocapa piedra proyectada, soporte pintado), aplicar COTEGRAN DECOR BASE dando una capa de raseo con llana hasta conseguir la planimetría deseada.
- Cuando la capa superficial empieza a tirar, proceder a fratasar con la talocha para conseguir una superficie rugosa, que favorezca la adherencia del COTEGRAN
- Dejar endurecer un mínimo de 24 horas, previo a la aplicación del COTEGRAN DECOR para el acabado seleccionado (ESTUCO y CUARZO).
- ***Puntos singulares:***
  - Es necesario armar el COTEGRAN DECOR BASE con MALLA RENODECO.
  - Aplicar el producto a raseo.
  - Embeber la MALLA RENODECO.
  - Dejar secar de 12-24 horas en función de la climatología.
  - Aplicar la capa final del producto.
- ***Despieces/Relleno de junquillos:***
  - Rellenar previamente con COTEGRAN DECOR BASE.
  - Dejar secar mínimo 24 horas.
  - Aplicar la capa final del producto.

RECOMENDACIONES
- Aplicar a temperaturas de 5ºC hasta 35ºC. Evitar aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén lluvias y/o heladas inminentes.
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.
- Respetar las juntas de dilatación y realizar el sellado elástico con 603 LANKOFLEX.



CONSUMO APROXIMADO
- Sobre raspado medio: 1,5-2 Kg/m^2
- Sobre árido proyectado: 2 -3 Kg/m^2
- Sobre superficies lisas: 1-1,5 Kg/m^2

PRESENTACIÓN
Saco de 25 kg.
Palet: 48 sacos (1200 kg).

ALMACENAMIENTO
12 meses en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN
- Garantía fabricante.
- MARCADO CE según UNE EN 998-1 clasificado como GP

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica

901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

SISTEMA COTEGRAN DECOR

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.
PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es